


パール顔料

パールピグメント銀白1171

真珠光沢を人工的に発現させるための顔料をパール顔料と呼び、その原理はマイカに金属酸化物(酸化チタンや酸化鉄)をコーティングすることで再現しています。

コーティングの厚みの差により、色調は銀、金、赤、紫、青、緑と変化します。



パール顔料 外観

基本化学構造

INCI名 : Mica・Titanium Dioxide・Tin Oxide

表示名称: マイカ・酸化チタン


中文名称: 云母・二氧化钛

CAS: 12001-26-2・13463-67-7

組成

マイカ	83-86%
酸化チタン	14-17%

色調



銀白1171

用途

- アイシャドー
- チーク
- パウダーファンデーション
- 口紅

規格値

粒径	40-200 μ m
鉛	≤ 10 ppm
ヒ素	≤ 2 ppm

カラーバリエーション

金JS302	干渉紅2213
銀白OX100	干渉紫2219
ブライトプラス イエロー4500B	干渉桔梗2216
ブライトバイオレット レッド4504	干渉蘭2225
干渉金2205	干渉緑2235

マテリアルインフォメーション

製品名	化粧品表示名称	成分コード	割合	性状	荷姿	在庫
パールピグメント 銀白1171	マイカ	552344	83-86%	粉体	1kgポリ袋 5kgポリ袋 25kgファイバードラム	常時国内在庫
	酸化チタン	552914	14-17%			



販売元 オーケム通商株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-29 明和佐久間ビル3F

TEL: 03-3864-1271 FAX: 03-3864-1272 MAIL: info@ohchem.net

WEB: <http://www.ohchem.net>