パール顔料

ﾊﾟｰﾙﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ　ﾌﾞﾗｲﾄﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾚｯﾄﾞ4504

真珠光沢を人工的に発現させるための顔料をパール顔料と呼び、その原理はマイカに金属酸化物
(酸化チタンや酸化鉄)をコーティングすることで再現しています。
コーティングの厚みの差により、色調は銀、金、赤、紫、青、緑と変化します。



パール顔料　外観

基本化学構造

INCI名 :Mica･Iron Dioxide
表示名称:マイカ･酸化鉄
中文名称:云母･二氧化钛
CAS:12001-26-2･1309-37-1

用途

●アイシャドー
●チーク
●パウダーファンデーション
●口紅

組成

マイカ	53-58%
酸化鉄	42-47%

規格値

粒径	10-60μm
鉛	≦10ppm
ヒ素	≦2ppm

色調



ﾌﾞﾗｲﾄﾊﾞｲﾛｯﾄﾚｯﾄﾞ4504

カラーバリエーション

マテリアルインフォメーション

製品名	化粧品表示名称	成分コード	割合	性状	荷姿	在庫
パールピグメント ﾌﾞﾗｲﾄﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾚｯﾄﾞ4504	マイカ	552344	53-58%	粉体	1kgポリ袋 5kgポリ袋 25kgファイバードラム	常時国内在庫
	酸化鉄	552919	42-47%			

販売元　オーケム通商株式会社
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3－21－29明和佐久間ビル3F
TEL:03-3864-1271 FAX:03-3864-1272 MAIL:info@ohchem.net
WEB:http://www.ohchem.net