

パール顔料

パールピグメント金JS302

真珠光沢を人工的に発現させるための顔料をパール顔料と呼び、その原理はマイカに金属酸化物(酸化チタンや酸化鉄)をコーティングすることで再現しています。

コーティングの厚みの差により、色調は銀、金、赤、紫、青、緑と変化します。



パール顔料 外観

基本化学構造

INCI名:Mica・Titanium Dioxide・Tin Oxide・Iron Dioxide

表示名称:マイカ・酸化チタン・酸化スズ・酸化鉄


中文名称:云母・二氧化钛・氧化锡・氧化铁类

CAS:12001-26-2・13463-67-7・18282-10-5・1309-37-1

組成

マイカ	35-46%
酸化チタン	50-55%
酸化スズ	0-1%
酸化鉄	4-9%

色調



用途

- アイシャドー
- チーク
- パウダーファンデーション
- 口紅

規格値

粒径	10-60 μ m
鉛	≤ 10 ppm
ヒ素	≤ 2 ppm

カラーバリエーション

銀白1171	干渉紅2213
銀白OX100	干渉紫2219
ブライトプラス イエロー4500B	干渉桔梗2216
ブライトバイオレット レッド4504	干渉蘭2225
干渉金2205	干渉緑2235

マテリアルインフォメーション

製品名	化粧品表示名称	成分コード	割合	性状	荷姿	在庫
パールピグメント 金JS302	マイカ	552344	35-46%	粉体	1kgポリ袋 5kgポリ袋 25kgファイバー ドラム	常時国内在庫
	酸化チタン	552914	50-55%			
	酸化スズ	556998	0-1%			
	酸化鉄	552919	4-9%			



販売元 オーケム通商株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-29明和佐久間ビル3F

TEL:03-3864-1271 FAX:03-3864-1272 MAIL:info@ohchem.net

WEB:http://www.ohchem.net